



ГОСТ 19024-79

Назначение:

Эмаль АС-182 предназначается для декоративно-защитной окраски тракторов, сельхозмашин и других металлических изделий, эксплуатируемых в различных климатических условиях.

Эмаль обладает повышенной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений как в умеренном, так и в тропическом климате, высокой адгезией. Эмаль высокоглянцевая. Наряду с высокими физико-механическими свойствами покрытие сохраняет защитные и декоративные свойства в течение пяти лет.

Цветовая палитра:

Белый
Серый
Светло-серый
Черный
Синий
Голубой
Желтый
Лимонный
Зеленый
Светло-зеленый
Защитный
Оранжевый
Красный
Розовый
Красно-коричн.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Возможна колеровка по стандарту RAL classic, картотекой образцов цветов лакокрасочных материалов ЯрНИИ ЛП (ТУ 6-27-91-97) или по образцу заказчика.

Техническая консультация

Основные показатели:

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТ 19024-79
1.	Цвет	В соответствии с контрольными образцами
2.	Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть гладкой, однородной, глянцевой, без морщин и посторонних включений
3.	Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру ФБ 2, %, не менее красной остальные цвета:	55 57
4.	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с:	80 — 120
5.	Степень перетира, мкм, не более:	20
6.	Содержание нелетучих веществ, в зависимости от цвета, %	48 — 64
7.	Время высыхания однослойного покрытия при температуре $(85-90)^\circ\text{C}$, ч, не более:	1,5
8.	Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед. не менее:	0,5



9.	Укрывистость высушенной пленки г/м ² , в зависимости от цвета, не более:	50 -75
10.	Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
10.	Эластичность при изгибе, мм, не более:	1
11.	Адгезия пленки, баллы, не более:	1
12.	Стойкость покрытия при T=(20±2,0)°C к статическому воздействию, ч, не менее,	48
	— воды:	48
	— индустриального масла:	12
	— дизельного топлива:	

Способ применения:

Перед употреблением эмаль следует тщательно перемешать и, при необходимости, довести до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом, растворителем Р-4 или РЭ-4В.

При окраске ранее окрашенных поверхностей необходимо удалить с них различные загрязнения, снять отслаивающуюся пленку, зашкурить, а также удалить пыль.

Эмаль АС-182 наносят в два слоя на поверхности, загрунтованные грунтовкой ПФ-0244, ФЛ-ОЗК, ГФ-021, ГФ-032, ВЛ-02 или ЭП-0010К методом пневматического или электростатического распыления.

Расход:

Расход эмали при окрашивании в один слой составляет 60 — 180 г/м² в зависимости от цвета.



Способ хранения:

В закрытых помещениях в герметичной таре, вдали от приборов отопления и электрических устройств, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения:

6 месяцев со дня изготовления.

Упаковка:

Металлические бочки 200 л, 55 и 20-литровые барабаны, банки для мелкой фасовки.

По вопросам приобретения Эмаль АС — 182 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: