



Эмаль ФА-5104

Для окраски радиаторов и бензобаков

СОСТАВ:

Эмаль ФА-5104 представляет собой суспензию пигментов и наполнителя в алкидно-фенольном лаке с добавлением аминформальдегидной смолы и растворителей.

ЦВЕТ:

Черный, оттенок не нормируется.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль ФА-5104 предназначается для окраски радиаторов и бензобаков.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Перед применением в эмаль вводится сиккатив НФ-1 в количестве от 6 до 8% от массы неразбавленной эмали, затем эмаль разбавляют до рабочей вязкости от 20 до 22 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)$ °С для окраски пневмораспылением и от 18 до 20 с для распыления в электрополе смесью ксилола со спиртом бутиловым в соотношении 1:1 или сольвентом.

НАНЕСЕНИЕ:

Эмаль ФА-5104 наносится на поверхность методом электростатического распыления и пневмораспыления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ФА-5104

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Высыхание однослойного покрытия при температуре $(90 \pm 2) ^\circ\text{C}$ — 10 минут.

РАСХОД:

Расход **эмали ФА-5104** на однослойное покрытие — 40-60 г/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал взрывопожароопасен! Вреден при вдыхании и проглатывании. Не работать вблизи открытых источников огня. При попадании материала на кожу промыть кожу теплой водой с мылом. Беречь от детей. Хранить материалы в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты производства.

СТАНДАРТ:

ТУ 2312-152-05011907-97

Чтобы купить **Эмаль ФА-5104** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов