



Эмаль фп-566

ТУ 2313-073-05034239-95

Область применения:

Эмаль ФП-566 темно-серого цвета предназначена для окраски специально подготовленных стеклотекстолитовых и металлических поверхностей, эксплуатируемых в интервале температур от -60 °С до +250 °С

Основная информация

Эмаль ФП-566 представляет собой раствор фторопласта в смеси органических растворителей с добавлением пигментов. После высыхания эмаль образует ровную полуглянцевую пленку темно-серого цвета без посторонних включений. Гарантийный срок хранения эмали после смешивания компонентов в плотно закрытой таре в течение 6 месяцев.

Технические характеристики

— время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С не более 3 ч; — твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3 не менее 0,6 ус. единиц; — эластичность покрытия при изгибе не более 1 мм; — стойкость покрытия к действию воды при (20 ± 2) °С не менее 120 ч;

Свойства

Эмаль ФП-566 — высококачественный лакокрасочный материал, выпускаемый по стандарту ТУ 2313-073-05034239-95. Область применения: окраска специально подготовленных металлических и стеклотекстолитовых поверхностей. Продукт обладает высокими защитными свойствами и техническими характеристиками. Средство выпускается в темно-сером цвете.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Характеристики и нанесение

Эмаль ФП-566 наносится на окрашиваемую поверхность с помощью пневмораспылителя, в 3 слоя. Теоретический расход эмали на один слой составляет 80-160 г/м². Рекомендуемая толщина однослойного высушенного покрытия 18-24 мкм, трехслойного – 40-50 мкм. Межслойная сушка осуществляется в течение 3 часов при 20 °С. Высыхание до степени 3 по ГОСТ 19007-73 (при +20 °С) происходит за 3 часа. Перед применением краску тщательно перемешивают до однородного состояния, при необходимости разбавляют до рабочей вязкости бутилацетатом.

Меры безопасности и хранение

ФП-566 хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Гарантийный срок хранения с даты изготовления – 6 месяцев (при условии сохранности и герметичности тары). При работе с ЛКМ необходимо соблюдать меры предосторожности.

По вопросам приобретения Эмаль ФП-566 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов