



## Описание

**Эмаль ХП-5184** производится в виде полуфабрикатной массы и отвердителя. Выпускается серого или белого цветов.

## Назначение

Предназначена для антикоррозионного покрытия стеклотекстолитовых изделий с целью получения радиопрозрачной поверхности.

## Свойства

**ХП-5184** обладает радиопрозрачностью. Покрытие, образуемое эмалью, обладает эластичностью, твердостью, прочностью, при ударных нагрузках, водостойкостью. Поверхности, покрытие эмалью, могут эксплуатироваться при температурах от - 60С до +80С.

## Меры предосторожности

ХП-5184 является токсичной и пожароопасной эмалью. При нанесении нужно соблюдать меры противопожарной безопасности и применять индивидуальные средства защиты органов дыхания.

## Применение

**Эмаль ХП-5184** наносится на подготовленную поверхность методом воздушного распыления.

Время высыхания - 24 часа при температуре 20С; 3 часа при температуре 80С. После высыхания эмаль образует полуглянцевую, однородную пленку.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХП 51-84

### **Срок хранения**

6 месяцев с даты производства.

По вопросам приобретения Эмаль ХП 51-84 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов