



Эмаль ХС-5245

Описание

Эмаль ХС-5245 различных цветов предназначена для окраски панелей-светопроводов, изготовленных из полиметилметакрилатного стекла и изделий из алюминиевых сплавов, предварительно загрунтованных грунтовкой АК-070 (ГОСТ 25718-83).

Применение

ХС-5245 предназначена также для покрытия фасок и нерабочих поверхностей оптических деталей из полиметакрилата, эксплуатирующихся в интервалах температур от -60 до +80 ° С.

Нанесение

Эмаль наносят пневмораспылителем или кистью.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателей	Норма показателей
Условная вязкость эмали по вискометру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. (20±0,5)° С, с	18-30
Массовая доля нелетучих веществ, %	31±3
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания пленки эмали до степени 3 при температуре (20±2)° С, ч, не более	2
Адгезия пленки, баллы, не более	2
Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур от -60 до +80 ° С, циклы, не менее	3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХС-5245

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50

Цвет пленки эмали

Оттенок ХС-5245 не нормируется

Внешний вид пленки эмали

Высохшая пленка эмали должна быть гладкой, однородной, матовой, без посторонних включений

Стандарт

ТУ 2313-010-00206919-2000

Чтобы купить **Эмаль ХС-5245** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов