



Основное предназначение лака ХС-744 заключается в обеспечении временной защиты от грязи и пыли деревянных и пластмассовых поверхностей в процессе сборки и монтажа или во время межоперационного хранения изделий, эксплуатируемых под навесом или в условиях открытой атмосферы. Также лак широко применяется для временной протекции металлических поверхностей, подлежащих лакированию. ХС-744 принадлежит к категории ЛКМ, основанных на сополимерах винилхлорида.

Нормативные документы ТУ 2313-135-05034239-2000

### **Применение лака:**

Перед применением ХС-744, поверхность очищают от загрязнений, обезжиривают, осушают. Лак размешивают до однородной консистенции, в случае необходимости разбавляют растворителями до нужного уровня рабочей вязкости. Наносят лак при температуре от 5 до 30С и влажности не более 80% методом пневматического распыления или окунанием. Возможно нанесения как одного, так и двух-трех слоев лака. Расход зависит от способа и условий нанесения. Согласно ГОСТ 19007-73, покрытие высыхает за 3 часа до степени 3 при температуре 20С. В условиях умеренного климата, лак сохраняет защитные свойства в течение года.

### **Свойства материала ХС-744, технические характеристики**

Бесцветный для дерева лак имеет множество положительных отзывов потребителей, широко применяется для межоперационной защиты деревянных и металлических поверхностей.

### **Меры предосторожности при работе с материалом**

Лак ХС-744 токсичен и огнеопасен. При его использовании обязательно нужно применять средства индивидуальной защиты - резиновые перчатки и респиратор, проветривать помещения. Не допускать попадания на слизистые оболочки, в глаза, в органы дыхания и пищеварения. В случае попадания лака на кожу, нужно обильно промыть пораженные участки теплой водой с мылом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХС-744

Хранить лак в таре , исключив попадание солнечных лучей и влаги на протяжении 6 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения **Эмаль ХС-744** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов