



ХС-928 – это двухкомпонентная эмаль, состоящая из полуфабриката (сополимер А-15-0, пигменты) и отвердителя (диэтиленгликольуретана). Изоцианатный отвердитель применяется ДГУ-65 либо ДГУ, диэтиленгликольуретан, разведенный продуктом Т-65 или 102Т, соответственно.

При работе с эмалью ХС-928 нужно помнить о её токсичности и пожароопасности в жидком состоянии. Маляру лучше использовать перчатки, маску-респиратор и спецодежду. Обязательно избегать попадания краски в глаза. Если же это случилось – тщательно промыть их водой и обратиться к врачу-специалисту. Не рекомендуется выполнять покраску вблизи открытого огня.

Описание

Эмаль ХС-928 матовая, двухкомпонентная, электропроводная, быстросохнущая.

Назначение

Для создания электрического контакта биметаллических сборок из цветных и черных металлов (алюминиевых, титановых сплавов и пр., кроме магниевых) и сталей с одновременной защитой от коррозии, а также для окрашивания поверхностей из металлических и неметаллических материалов с целью снятия статического электричества. Покрытие эмали можно эксплуатировать в интервале температур от минус 150 °С до 110 °С

Применение

Нанесение кистью, методом пневматического распыления в 1-2 слоя с межслойной сушкой при температуре 20 °С — 1 час.

Гарантийный срок хранения

6 месяцев с даты изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики эмали ХС-928**

Параметр	Значение
Цвет	черный
Комплектность	полуфабрикат эмали, отвердитель - диэтиленгликольуретан (ДГУ)
Разбавление	растворителем Р-4
Жизнеспособность после смешения компонентов	7 часов
Теоретический расход	от 80 до 150 г/м ² на один слой
Практическое высыхание (до степени 3 по ГОСТ 19007-73) при температуре 20 °С	1 час
Рекомендуемая толщина высушенного покрытия	
однослойного	40-50 мкм
двухслойного	90-120 мкм

Хранить эмаль ХС-928 нужно в темном месте. Изготавливается в соответствии с ТУ 6-21-16-90.

Срок - 6 месяцев со дня производства.

По вопросам приобретения Эмаль ХС-928 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов