



Назначение:

Термостойкая эмаль КО-834 предназначена для окраски изделий из стали, медных, алюминиевых и титановых сплавов, подвергающихся в процессе эксплуатации длительному нагреву до 300 °С.

Применение:

Термостойкая эмаль КО-834 выпускается в виде двух компонентов эмали-основы и отвердителя, смешиваемых непосредственно перед применением из расчета 5 весовых частей отвердителя на 100 весовых частей основы. Жизнеспособность эмали – не более 8 часов после смешивания! Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем.

Окраска производится по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки от -30 °С до +40 °С.

Расход:

110 — 130 г/м² на однослойное покрытие.

Разбавители:

сольвент, ксилол, толуол, бутилацетат, растворитель 646.

Расфасовка:

металлический барабан 40 кг.



Эмаль КО-834

Срок хранения готовой эмали:

8 часов.

По вопросам приобретения **Эмаль КО-834** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов