



Для защиты от коррозии и защитно-декоративной окраски изделий из сталей, титановых сплавов, подвергающихся длительному нагреву.

Описание

Эмаль КО-856 — двухкомпонентный состав, производится в широком цветовом ассортименте.

Применяется как самостоятельное покрытие, так и с использованием.

Состав эмали изготавливается на основе кремнийорганических соединений.

Назначение

КО-856 рекомендуется к применению для защиты от коррозии и защитно-декоративной окраски изделий из сталей, титановых сплавов, подвергающихся нагреву при 400°C длительно, при 600°C — до 100 часов.

Краткие характеристики

Сушка эмали:

- при температуре 150-200 °C — 2 часа;
- при температуре 12-25 °C — 24 часа.

Эластичность при изгибе — 1 мм;

Твердость по М-3, — 0,5 усл.ед;

Толщина одного слоя — 20-25 мкм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

Эмаль КО-856 может применяться как самостоятельное покрытие, так и в системах ЛКП.

Для защиты от эрозии может быть нанесена на теплозащитные плиты.

Данная эмаль использовалась для защиты палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Стандарт

ТУ 6-10-11-ВИАМ-83-87

Характеристики товара

- **По типу материала**Эмаль
- **По типу защищаемой поверхности**Нержавеющая сталь, Черные металлы, Цветные металлы, Загрунтованный металл, Титан
- **По области применения**Авиастроение, Гидротехнические и емкостные сооружения, Мостовые сооружения, Судостроение и судоремонт , Металлоконструкции / Стальные сооружения, Здания и сооружения / Строительная отрасль, Военно-промышленный комплекс / Оборона
- **По специальным свойствам**Антикоррозионная защита металла, Износостойкое покрытие, Термостойкие ЛКМ, Для наружных работ, Матовая / Полуматовая, Для внутренних работ, Морозостойкие материалы
- **По стойкости к воздействию**Влагостойкость, Износостойкость, Защита от плесени и грибка, Защита от коррозии, Стойкость к радиации, Стойкость к морской воде, Стойкость к нефти и нефтепродуктам, Стойкость к ультрафиолетовому излучению, Термостойкость, Устойчивость к моющим средствам, Атмосферостойкость, Солестойкость, Стойкость к агрессивным газам и парам, Маслостойкость



Эмаль КО-856

- По типу связующего КО (кремнийорганические)

По вопросам приобретения Эмаль КО-856 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов