



Выпускается в соответствии с **ГОСТ 22564-77**.

Состав:

является двухкомпонентной из лака-основы и алюминиевой пудры ПАП-1. Выпускается только серебристого цвета.

Назначение:

предназначена для покрытия проводов и кабелей, эксплуатируемых при температуре от минус 60 °С до плюс 250 °С. Разрешается окрашивать изделий из стали и алюминиевых сплавов подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур до +300 °С, а также для нанесения маркировочных знаков.

Характеристики эмали КО-859

- Условная вязкость лака основы при температуре $20 \pm 0,5$ °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм составляет 14-22 сек.
- Массовая доля нелетучих веществ лака основы 24-27%.
- Время высыхания до степени 3 при температуре 20 ± 2 °С не более двух часов.
- Эластичность эмали при изгибе 1 мм.
- Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 для 0,5 у.е.
- Термостойкость пленки при температуре 500 °С не менее 5 часов.
- Стойкость покрытия из эмали КО-859 к воздействию воды при температуре 20 ± 2 °С не менее суток
- Стойкость покрытия из эмали КО-859 к воздействию бензина и нефраса при температуре ± 2 °С не менее двух часов.

Применение:

эмаль поставляется комплектно в виде двух компонентов: лака-основы и алюминиевой пудры марки ПАП-2. Алюминиевая пудра ПАП вводится в лак-основу

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль КО-859

в количестве 40% (в пересчете на массовую долю нелетучих веществ лака-основы). Разбавление эмали и доведение до рабочей вязкости производят растворителями – ксилолом или толуолом по ГОСТ 7827-74. Приготовленная эмаль должна быть использована в течение 24 часов с момента смешения.

Окраска производится по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки от -30°C до +40°C

Расход эмали на однослойное покрытие — 110-150 г/м².

Гарантийный срок хранения:

6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения Эмаль КО-859 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов