



Эмаль НЦ-5123

Для окраски необработанных поверхностей литых, соприкасающихся с маслом деталей двигателей автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин.

Химический состав

Эмаль НЦ-5123 представляет суспензию пигментов в растворе коллоксилина и смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов.

Назначение

НЦ-5123 предназначается для окраски необработанных поверхностей литых, соприкасающихся с маслом деталей двигателей автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин.

Покрытие на основе эмали НЦ-5123 устойчиво к воздействию переменных температур от минус 40 до плюс 60 °С.

Нанесение

Эмаль НЦ-5123 наносят на поверхность методами пневматического распыления или окунанием, в два слоя по слою глифталевого грунта или пентафталевой грунтовки ПФ-020 с послойной сушкой 8 мин.

Эмаль разбавляют до рабочей вязкости 33-38 с по визкозиметру ВЗ-246 растворителем 646 в количестве 100-120 % от массы эмали.

Расход эмали — 35 г/м².

Цвет и внешний вид покрытия

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль НЦ-5123

После высыхания эмаль образует полуматовое или полуглянцевое маслостойкое покрытие красно-коричневого, темно-серого или зеленого цвета.

Хранение

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт

ГОСТ 7462-73

Характеристики товара

По типу материала

Эмаль

По типу защищаемой поверхности

Черные металлы, Загрунтованный металл

По области применения

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль НЦ-5123

Машиностроение / Станкостроение, Сельскохозяйственная техника, Строительная техника, Автомобилестроение и авторемонт

По специальным свойствам

Антикоррозионная защита металла, Износостойкое покрытие, Для наружных работ, Глянцевая / Полуглянцевая, Матовая / Полуматовая, Для внутренних работ, Морозостойкие материалы, Быстросохнущее покрытие

По стойкости к воздействию

Влагостойкость, Износостойкость, Абразивостойкость, Защита от коррозии, Бензостойкость, Стойкость к нефти и нефтепродуктам, Устойчивость к моющим средствам, Атмосферостойкость, Стойкость к агрессивным газам и парам, Маслостойкость

По типу связующего

НЦ (нитроцеллюлозные)

По вопросам приобретения Эмаль НЦ-5123 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов