



Состав

суспензия органических, неорганических, создающих перламутровый эффект и алюминиевых пигментов в растворе насыщенной не модифицированной полиэфирной смолы в композиции с меламино-формальдегидной смолой и ацетобутиратом целлюлозы в органических растворителях с добавлением специальных добавок.

Назначение

окраска поверхности кузова автомобиля в качестве первого слоя в двухслойной системе покрытия, в комплексе с прозрачным акриловым лаком АС-1105Т или другими лаками, применяемыми у потребителя для этих целей, а также при ремонте покрытия и при окраске пластмассовых навесных деталей кузова в комплексе с двухкомпонентным акрил-уретановым лаком.

Система покрытия:

состоит из базисной эмали ПЛ-1348 и акрилового лака АС-1105Т, нанесенной на подготовленную фосфатированную, окрашенную катафорезной грунтовкой, вторичной грунтовкой типа ЭП-0228, ЭП-0270 или полиэфирной грунтовкой поверхность.

Нанесение

эмаль наносят методами распыления.

Разбавление

перед применением эмаль разбавляют до рабочей вязкости от 15 до 18 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм смесью растворителей ксилола (ортоксилола) и бутилацетата марки А в соотношении 1:1 по массе.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Основные показатели		
Наименование показателя	Норма	
	Базисная металлизируемая эмаль	Базисная металлизированная эмаль+ акриловый лак
1. Цвет покрытия эмали	—	Должен соответствовать контрольному образцу цвета
2. Внешний вид покрытия эмали	После высыхания пленка эмали в проходящем свете на стекле должна быть гладкой, однородной, без оспин и посторонних включений.	Покрытие должно быть однородным , глянцевым, без оспин, кратеров, разнооттеночности, облачности, с металлическим эффектом
3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	40 — 50	—
4. Массовая доля нелетучих веществ при рабочей вязкости, %	12 — 24	—
5. Время высыхания пленки , мин, не более — до степени 2 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ — до степени 3 при температуре $(130 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	5	— 30



Эмаль ПЛ-1348

6. Укрывистость высушенной пленки, мкм, не более	18-20	—
7. Блеск пленки под углом 600, %, не менее	—	95
8. Адгезия пленки к вторичной грунтовке, баллы, не более	—	11
9. Условная светостойкость пленки, ч, не менее	—	6
10. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию	—	72
— воды, час, не менее	—	24
— бензина час, не менее	—	

Цвета

снежная королева, золотой лист, капри, аккорд, франкония.

Гарантийный срок — шесть месяцев со дня изготовления.

Чтобы купить **Эмаль ПЛ-1348** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов