



Эмаль УР-1161 (ТУ 6-10-1758-80)

Назначением **эмали УР-1161** является защитная обработка поверхностей самолетов, вертолетов, различных емкостей, изготовленных на основе черных металлов и алюминиевых сплавов.

Материал используется в системе комплексного покрытия с грунтовкой ЭП-0208, изготовленной согласно ТУ6-27-1757-80.

Покрытие выдерживает резкие температурные перепады, условия промышленной атмосферы, повышенную влажность, агрессивное воздействие морского климата. Система покрытий грунтовка + эмаль характеризуется стойкостью к влиянию авиационных масел, растворителей, тормозной жидкости, нефтепродуктов. Защитные свойства сохраняются на протяжении 12 лет в условиях умеренного и холодного климата.

Нормативный документ

ТУ 6-27-1758-80

Правила использования:

Перед использованием эмаль готовится путем перемешивания основы с отвердителем в пропорции, указанной в сопроводительной документации, разбавляется растворителем №189 до необходимой степени рабочей вязкости. Материал перемешивается до однородной массы. Металлические изделия необходимо обработать, очистив от загрязнений, старого покрытия, обезжирить, высушить, загрунтовать вышеуказанной грунтовкой для наилучшего сцепления. Эмаль наносится пневматическим или безвоздушным распылителем в 2-3 слоя при температуре не менее 5 С и максимальной влажности окружающего воздуха 80%.

Последующие слои наносятся через 4-6 часов, после высыхания предыдущих до степени 3. Окончательные защитные свойства покрытие приобретает через 7 суток.

Технические параметры, физико-химические, эксплуатационные свойства материала

Пленка, образованная эмалью, характеризуется стойкостью к атмосферным факторам, влиянию агрессивных веществ в различных климатических условиях, щелочам и кислотам, солям, газам, бензина, минерального масла, резким температурным перепадам.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль УР-1161 (ТУ 6-10-1758-80)

Правила безопасного использования

Работы рекомендуется проводить в проветриваемых помещениях с использованием защитных средств — резиновых перчаток и респиратора. Исключить попадание материала на кожные покровы, слизистые оболочки, в органы дыхания, пищеварения. Хранить эмаль можнотолько в сухих помещениях, вдали от источников огня. Важно исключить контакт с влагой и прямыми солнечными лучами.

По вопросам приобретения **Эмаль УР-1161** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов