



Компаунд «ЭКС-Л» холодного отверждения с длительной жизнеспособностью (6 час.), работающий в интервале температур -60 до + 80°C для герметизации тензочувствительных элементов РЭА.

Предназначается для корпусной и бескорпусной заливки тензочувствительной аппаратуры пожаробезопасного исполнения.

Техническая консультация

Техническая характеристика:

	Интервал рабочих температур, °C	– 60...+80
	Вязкость по ВЗ-246, сопло 4 мм при 50 °C ,сек	120
	Условная прочность при разрыве, МПа	15 – 20
	Относительное удлинение , %	50
	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1•10 ¹²
	Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц	
	при температуре +20 °C	0.0
	при температуре +100°C	0.07
	Горючесть по ГОСТ 28.157-89	Vo
	Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц:	
	при температуре + 20 °C	
	при температуре + 100 °C	5.0
	Электрическая прочность, кВ/мм	15
	Условия отверждения:	
	1) при н.к.у.	48 час.
или	2) при н.к.у.	16 час.
	затем при температуре + 75 °C.	7 час.
	Жизнеспособность при н.к.у.	4 час.



Эпоксидный компаунд ЭКС-Л

Комплектная поставка в виде 2х компонентов со сроком хранения не менее 12 мес

По вопросам приобретения эпоксидный компаунд ЭКС-Л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов