



Этилсиликат-32 применяют для получения связующих растворов при изготовлении керамических оболочковых форм в производстве точного литья, а также как связующее при получении цементов, керамических масс, клеев, для гидрофобизации и придания огнестойкости тканям и строительным материалам.

Этилсиликат-32 выпускают по ТУ 6-02-895-86.

Техническая консультация

Наименование показателей	ТУ 6-02-895-86
Внешний вид	Прозрачная жидкость. Допускается опалесценция и наличие механических примесей, обусловленных тарой.
Цветность в единицах оптической плотности, не более	0,25
Плотность при температуре 20°C	0,955-0,980
Массовая доля хлористого водорода, %, не более	0,1
Массовая доля этилового спирта, %, не более	2,0
Массовая доля тетраэтоксисилана, %, не менее	50
Массовая доля двуокиси кремния, %	31-34

Чтобы купить **Этилсиликат-32 (ЭТС-32)** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов