



Этилсиликат-40 используется для получения связующих растворов при изготовлении керамических оболочковых форм в производстве точного литья, как связующее при получении цементов, красящих составов, керамических масс, клеев, для гидрофобизации и придания огнестойкости тканям и строительным материалам.

Этилсиликат-40 выпускают по ГОСТу 26371-84.

Техническая консультация

Наименование показателей	ГОСТ 26371-84
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка. Допускается опалесценция.
Цвет по йодометрической шкале, не более	20
Массовая доля двуокиси кремния, %	40-42
Массовая доля хлористого водорода, %, не более	0,05
Массовая доля этилового спирта, %, не более	1,5
Массовая доля тетраэтоксисилана, %	10-15
Время гелеобразования, мин	180-280
Плотность при 20°C, г/см ³	1,05-1,07
Вязкость кинематическая при плюс 20°C	4*10-6- 7*10-6м ² /сек 4-6 сСт
Коэффициент преломления	1,39
Температура замерзания	Минус 60°C

Чтобы купить **Этилсиликат-40 (ЭТС-40)** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов