Пропитка с эффектом мокрой поверхности.

Описание:

Пропитка с гидрофобными свойствами для различных пористых поверхностей металла, резины, бетона, оштукатуренным и каменным поверхностям с эффектом влажной поверхности обеспечивает защиту от влаги, воды, грязи, пыли, УФ и химических веществ. Не влияет на красители, не изменяет цвет, делает его более насыщенным. Может использоваться отдельно, как самостоятельное покрытие. Применяется как чернение резины автомобиля. Идеальна для покрытия каменных ступеней, внутренних двориков, пола цокольных этажей и многого другого.

Результат защиты пропиткой Экодел 3 поверхность никогда не растрескается и не ссыплется.Прозрачная защитная глянцевая пропитка может использоваться как самостоятельное покрытие на неокрашенных поверхностях, создавая эффект мокрого камня. В качестве верхнего покрытия для тонирующих пропиток, сохранит насыщенность цвета, который останется ярким на длительное время. Экодел 3 применяется для внутренних и наружных работ.

Преимущества:

Результат защиты пропиткой Экодел 3: поверхность никогда не растрескается и не ссыплется. Прозрачная защитная глянцевая пропитка может использоваться как самостоятельное покрытие на неокрашенных поверхностях, создавая эффект мокрого камня. В качестве верхнего покрытия для тонирующих пропиток, сохранит насыщенность цвета, который останется ярким на длительное время.

Применение:

Подготовка поверхности:

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чиста от восков, масляных и прочих загрязнений. Это очень важно, так как может повлиять на адгезию и срок службы покрытия. Для чего поверхность следует промыть раствором одного из нижеперечисленных средств: Эколан 2, Эколан 3, Эколан KL, Антэкс-2.

Резину автомобиля промыть шампунем и высушить, затем нанести в 1-2 слоя губкой Экодел-3.

Бетон:

- Свежий бетон должен высохнуть 28 дней перед пропиткой.
- Промойте его от пыли и приступайте к покрытию.
- Если бетонная поверхность уже использовалось какое то время, то очистите его мытьем под давлением, чтобы удалить пыль, плесень, и пр. загрязнения. Проведите процесс протравливания средством Дезоксил 2. Тщательно промойте поверхность и приступайте к нанесению покрытия.

Нанесение:

- Пропитка с эффектом мокрой поверхности не требует предварительного грунтования.
- Пропитка с эффектом мокрой поверхности наносить при температуре 10-32°С и влажности не более 85%.
- Не наносить при сильном ветре и большой запыленности, или если поверхность не просохла после дождя (минимум 48 часов).
- Содержимое банки тщательно размешать. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!
- При нанесении, пропитка может иметь молочный оттенок, после высыхания становится прозрачной.
- Наносить валиком или кистью.

- Для труднодоступных мест можно использовать ветошь.

Время высыхания: до отлипа 15 минут.
Следующий слой наносить через 1 час.
Расход: 20-40 мл/м2 на плотном или предварительно окрашенном бетоне или граните. 15-20 мл/м2 на пористом голом бетоне или граните.

Состав: силиконсодержащий пав, смачиватель. Негорючее, пожаро безопасно.

По вопросам приобретения **экодела-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов