



Клей-герметик эластосил 11-06 представляет собой композицию на основе диметилполисилоксанового каучука, наполнителей, отвердителя и катализаторов.

Применение:

- Применяется для склеивания и герметизации поверхностей из металлов (стали, меди, алюминия, и др.), керамики, поликарбоната, пластика, органического и силикатного стекла, бетона, резины, в том числе силиконовой; устранение течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях автомобиля.
- Для уплотнения в качестве жидкой прокладки.
- Обладает водо-, масло-, бензо-, грязеустойчивыми и диэлектрическими свойствами.
- Находит широкое применение при производстве строительных, сантехнических и отделочных работ, в автосервисе, радиоэлектронике, газовой промышленности, на АЭС, ГРЭС и ТЭЦ.
- Интервал рабочих температур от -60°C до +300°C.

Технические характеристики:

- Плотность 2,0 г/см³
- Время высыхания поверхностной пленки при 20°C по ТУ не более 150 мин. (фактически 40-150 мин.)
- Условная прочность при растяжении по ТУ не менее 1,6 МПа (16 кгс/см²) (фактически 16-32 кгс/см²)
- Относительное удлинение при разрыве по ТУ не менее 140% (фактически 200-400%)
- Сопротивление сдвигу 15-20 кг/см²
- Величина адгезии к стали по ТУ не менее 2,0 кг/см² (фактически 3,1 кгс/см²)
- Прочность связи между слоями резины с резиной марки ИРП-1338 при 20°C не менее 2,0 кг/см²

По вопросам приобретения эластосил 11-06 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов