



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ ЭЛАСТОСИЛ 137-182 ТЕПЛОПРОВОДНЫЙ

ТУ 6-02-1-015-89

Эластосил 137-182 теплопроводный, однокомпонентный, ремонтпригодный, предназначенный для отвода тепла от греющих элементов.

Эластосил 137-182 представляет собой пастообразную композицию на основе низкомолекулярного кремнийорганического каучука, катализатора и наполнителей, вулканизирующихся под действием влаги воздуха при температуре комнатной среды с образованием резиноподобного материала.

Интервал рабочих температур от минус 60 до плюс 200°C.

Теплопроводность $1,6 \div 1,8$ Вт/(мхК).

Удельное объемное электрическое сопротивление при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ не менее 1×10^{11} Омхм.

Эластосил 137-182 коррозионностоек к стали, алюминию и сплавам меди.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Однородная масса серого цвета
2	Время высыхания поверхностной пленки до степени 3 при (20±5)°С, ч не более	6
3	Прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	2 (20)
4	Предел прочности при сдвиге, сплав АМ-6, МПа (кгс/см ²), не менее	1(1

По вопросам приобретения Эластосил 137-182 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов