КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ ЭЛАСИЛ 137-352

ТУ 6-02-1-037-91

Настоящие технические условия распространяются на клей–герметик кремнийорганический Эласил 137-352 марок А, Б, В, В1, А-3, предназначенный для склеивания и герметизации металлических и неметаллических поверхностей.

Эласил 137-352 марок А и Б может быть использован при склеивании блок-фар полиамида из поликарбоната и стекла, рабочие характеристики достигаются через сутки.

Эласил 137-352 марок В и В1 (б. Аквасил) применением для операции приклеивания стекла с металлическими деталями в составе сборочных единиц бытовой электротехники, а также может использоваться при изготовлении и ремонте аквариумов из силикатного стекла, рабочие характеристики достигаются через сутки.

Эласил 137-352 марок А, Б, В, В1 представляет собой пастообразную композицию на основе полидиметилсилоксанового каучука, вулканизующуюся при контакте с влагой воздуха с образованием резиноподобного материала.

Оптимальные показатели Эласила 137-352 достигаются при вулканизации в условиях относительной влажности воздуха 60±10% в течение 5 суток. Стекание с вертикальных поверхностей Эласила 137-352 марок В и В1 (б. Аквасил) толщиной до 2 мм отсутствует.

Интервал рабочих температур Эласила 137-352 марок А и Б от минус 60 до плюс 200^{0}С, марок В и В1 от минус 60 до плюс 250°С, допускается кратковременный нагрев до 300°С.

Прочность связи Эласила 137-352 марок А, Б, В, В1 к стеклу и поликарбонату при сдвиге составляет 10-15 кгс/см^2.

По вопросам приобретения Эластосил 137-352 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: