



## **КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ ЭЛАСИЛ 137-352**

### **ТУ 6-02-1-037-91**

Настоящие технические условия распространяются на клей-герметик кремнийорганический Эласил 137-352 марок А, Б, В, В1, А-3, предназначенный для склеивания и герметизации металлических и неметаллических поверхностей.

Эласил 137-352 марок А и Б может быть использован при склеивании блок-фар полиамида из поликарбоната и стекла, рабочие характеристики достигаются через сутки.

Эласил 137-352 марок В и В1 (б. Аквасил) применяется для операции приклеивания стекла с металлическими деталями в составе сборочных единиц бытовой электротехники, а также может использоваться при изготовлении и ремонте аквариумов из силикатного стекла, рабочие характеристики достигаются через сутки.

Эласил 137-352 марок А, Б, В, В1 представляет собой пастообразную композицию на основе полидиметилсилоксанового каучука, вулканизирующуюся при контакте с влагой воздуха с образованием резиноподобного материала.

Оптимальные показатели Эласила 137-352 достигаются при вулканизации в условиях относительной влажности воздуха  $60 \pm 10\%$  в течение 5 суток. Стекло с вертикальных поверхностей Эласила 137-352 марок В и В1 (б. Аквасил) толщиной до 2 мм отсутствует.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Интервал рабочих температур Эласила 137-352 марок А и Б от минус 60 до плюс 200°С, марок В и В1 от минус 60 до плюс 250°С, допускается кратковременный нагрев до 300°С.

Прочность связи Эласила 137-352 марок А, Б, В, В1 к стеклу и поликарбонату при сдвиге составляет 10-15 кгс/см<sup>2</sup>.

По вопросам приобретения Эластосил 137-352 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов