



Химическая основа

Эпоксидный

Рекомендуемый режим отверждения

- 90 °С - 1 ч
- 130 °С —1 ч
- 200 °С —2 ч

Класс нагревостойкости, °С

200

Назначение

Заливочный компаунд. Предназначен для герметизации элементов электро-и радиотехнических устройств, защиты их от воздействия пыли, влаги, солевых растворов, бензина, масел и т.п.

Гарантийный срок хранения, мес.

6

По вопросам приобретения электроизоляционный компаунд ВЭК-7 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов