



Техническая консультация

Марка продукции	Диапазон частиц, мкм	Основной диапазон, мкм	Соотв. ГОСТ 3647	Упаковка
Электрокорунд нормальный 14А F4	3350 — 8000	4750 — 5600	—	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F5	2800 — 6700	4000 — 4750	—	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F6	2360 — 5600	3350 — 4000	—	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F7	2000 — 4750	2800 — 3350	—	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F8	1700 — 4000	2360 — 2800	—	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F10	1400 — 3350	2000 — 2360	200	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F12	1180 — 2800	1700 — 2000	160	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F14	1000 — 2360	1400 — 1700	125 — 160	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F16	850 — 2000	1180 — 1400	125	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F20	710 — 1700	1000 — 1180	100	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F22	600 — 1400	850 — 1000	80 — 100	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F24	500 — 1180	710 — 850	80	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F30	425 — 1000	600 — 710	63	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F36	355 — 850	500 — 600	50	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F40	300 — 710	425 — 500	40 — 50	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F46	250 — 600	355 — 425	40	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F54	212 — 500	300 -355	32	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F60	180 — 425	250 — 300	25	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F70	150 — 355	212 — 250	20	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F80	125 — 300	180 — 212	16	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F90	106 — 250	150 — 180	12 — 16	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F100	75 — 212	125 — 150	12	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F120	63 — 180	106 — 125	10	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F150	45 — 150	75 — 106	8	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А F180	0 — 125	63 — 90	6	25, 50, 1000 кг



Электрокорунд нормальный 14А F (FЕРА)

Электрокорунд нормальный 14А F220	0 — 106	45 — 75	5	25, 50, 1000 кг
Марка продукции, микропорошки	Диапазон частиц, мкм	Основной диапазон, мкм	Соотв. ГОСТ 3647	Упаковка
Электрокорунд нормальный 14А F230		50 — 56	М63	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F240		42.5 — 46.5	М50	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F280		35.0 — 38.0	М40	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F320		27.7 — 30.7	М40	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F360		21.3 — 24.3	М28	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F400		16.3 — 18.3	М20	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F500		11.8 — 13.8	М14	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F600		8.3 — 10.3	М10	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F800		5.5 — 7.5	М7	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F1000		3.7 — 5.3	М5	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F1200		2.5 — 3.5	М3, М5	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F1500		1.6 — 2.4	М2, М3	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А F2000		0.9 — 1.5	М1, М2	25, 50 кг

По вопросам приобретения Электрокорунд нормальный 14А F (FЕРА) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов