



Техническая консультация

Марка продукции	Диапазон частиц, мкм	Основной диапазон, мкм	Соотв. ГОСТ 3647	Упаковка
Электрокорунд нормальный 14А Р12	1400 — 3350	1700 — 2000	160	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р16	1000 — 2360	1180 — 1400	125	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р20	710 — 1700	850 — 1180	100	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р24	600 — 1400	710 — 850	80	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р30	500 — 1180	600 — 710	63	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р36	425 — 1000	500 — 600	50	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р40	300 — 710	355 — 500	40	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р50	250 — 600	300 — 355	32	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р60	212 — 500	250 — 300	25	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р80	150 — 355	180 — 212	16	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р100	125 — 300	150 — 180	16	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р120	90 — 212	106 — 150	12	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р150	75 — 180	90 — 106	10	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р180	63 — 150	75 — 90	8	25, 50, 1000 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р220	53 — 125	63 — 75	6	25, 50, 1000 кг
Марка продукции, микропорошки	Диапазон частиц, мкм	Основной диапазон, мкм	Соотв. ГОСТ 3647	Упаковка
Электрокорунд нормальный 14А Р240		56.5 — 60.5	М63	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р280		50.2 — 54.2	М63	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р320		44.7 — 47.7	М50	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р360		39.0 — 42.0	М50	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р400		33.5 — 36.5	М40	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р500		28.7 — 31.7	М40	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р600		24.8 — 26.8	М28	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р800		20.8 — 22.8	М28	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р1000		17.3 — 19.3	М20	25, 50 кг



Электрокорунд нормальный 14А Р (FЕРА)

Электрокорунд нормальный 14А Р1200		14.3 — 16.3	М20	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р1500		11.6 — 13.6	М14	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р2000		9.5 — 11.1	М10	25, 50 кг
Электрокорунд нормальный 14А Р2500		7.9 — 8.9	М10	25, 50 кг

По вопросам приобретения Электрокорунд нормальный 14А Р (FЕРА) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов