



Листовой паронит (электронит)

Применение:

Листовой паронит (электронит) и прокладки из него применяются в качестве электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах, а также для изготовления электроизоляционных деталей, обладающих повышенной теплостойкостью и искростойкостью.

Характеристики:

Листовой паронит (электронит) изготавливается на паронитовых вальцах из смеси волокон хризотилового асбеста, каучука и наполнителей.

Удельный вес паронита листового от 1,5 до 1,8 г/см³. Электронит эластичен, хорошо поддается штамповке и не деформируется при длительном хранении. Электронит стоек против бактерий и плесени, что дает возможность использовать его не только в районах умеренного, но и тропического климатов.

Листовой паронит и прокладки из него должны соответствовать требованиям ГОСТ 481-80 и выпускаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Техническая консультация

Показатель свойств листового паронита	Норма
Плотность, г/см ³ , не менее	1,5



Электронит

Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более	3,2
Относительное увеличение массы в воде, % не более	9,5
Предел прочности при разрыве в продольном направлении электронита толщиной до 1,0 мм (включительно), МПа, не менее	1,4
Электрическая прочность для электронита толщиной 0,3-0,5 мм, кВ/мм, не менее	6,0
Толщина, мм	0,3-3,0
Гарантийный срок хранения, лет	1

По вопросам приобретения **Электронит** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов