



Эмаль АУ-1-283 В

Область применения:

Водоразбавляемая грунтовка предназначена для грунтования металлических поверхностей. Используется в системе с водоразбавляемыми алкидными и алкидно-уретановыми эмалями.

Отличительные особенности:

«Экологически безопасный материал не содержит органических растворителей.»

По свойствам не уступает покрытиям на основе органоразбавляемых алкидных и алкидно-уретановых материалов.

Пожаровзрывобезопасна при производстве, хранении и проведении окрасочных работ. **Быстрое время высыхания.**

Выдерживает кратковременное замораживание при температуре — **40°C.**

Состав:

Суспензия пигментов и наполнителей в алкидно-уретановой эмульсии со специальными функциональными ингредиентами.

Цвет:

По RAL.

[Техническая консультация](#)

Свойства лакокрасочного материала:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль АУ-1-283 В

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45
Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246(4), с, не менее	70
Время высыхания до степени 3:	
— при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	7
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	6

Растворитель:

Вода.

Нанесение:

Пневматическое распыление, кисть, валик.

[Техническая консультация](#)

Свойства покрытия:

Блеск, %, не менее	50
Адгезия, балл, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1А, см,	50
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль АУ-1-283 В

— воды	120
— 3% хлористого натрия	120
— бензина	120
— трансформаторного масла	120

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности: по ГОСТ 9.402

Эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют водой до рабочей вязкости по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$:

Техническая консультация

— при пневматическом распылении, с	25-30
— при нанесении кистью, валиком, с	35-55
— при безвоздушном распылении, с,	45

Разбавленную грунтовку фильтруют через сетку 02Н-01Н по ГОСТ 6613 или капроновое сито. Эмаль наносят на загрунтованную металлическую поверхность в 2 слоя с сушкой каждого слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 6 часов.

Расход:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль АУ-1-283 В

При нанесении одного слоя толщиной 25-35 мкм — 100-120 г/м²

Упаковка:

Пластиковые ведра 10-25 кг. Хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C.

По вопросам приобретения **эмали АУ-1-283 В** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов