



Эмаль АУ-1518 «УНИВЕРСАЛ-ЛЮКС»

**Рекомендовано для окрашивания на железнодорожном транспорте** всех видов подвижного состава, а также других транспортных металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических зон в сочетании с алкидно-уретановой грунтовкой АУ-0179.

**Отличительные особенности:**

Однокомпонентная быстросохнущая универсальная атмосферостойкая высокодекоративная алкидно-уретановая эмаль позволяет производить окраску в производственных и полевых условиях и сокращает энергопотребление и материальные затраты в 3 — 5 раз (по сравнению с эмалью ПФ-115).

**Система покрытия**, состоящая из двух слоев эмали АУ-1518, нанесенной по загрунтованной поверхности, сохраняет защитно-декоративные свойства в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климатов в течении 8 лет.

**Состав:**

Суспензия пигментов и наполнителей в алкидно-уретановом лаке с введением специальных добавок

**Цвет:**

Белый, светло-дымчатый, голубой, красный, кремовый, черный, морская волна и другие цвета в соответствии с картотекой RAL и эталонами цвета заказчика.

[Техническая консультация](#)

**Свойства лакокрасочного материала:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль АУ-1518 «УНИВЕРСАЛ-ЛЮКС»

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50-60
Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246(4), с, не менее	50-120
Время высыхания до степени 3:	
— при температуре (20±2)°С, ч, не более	5
— при температуре (80±2)°С, ч, не более	0,5
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	12

**Растворитель:**

Уайт-спирит, сольвент, ксилол или их смесь (1:1)

**Нанесение:**

Пневматическое, безвоздушное распыление, кисть, валик

[Техническая консультация](#)

**Свойства покрытия:**

Блеск пленки, %, не менее	50
---------------------------	----

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Блеск пленки для синего цвета, %, не менее	45
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 2124 отн. ед., не менее	0,2
Адгезия, балл, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1А, см, не менее	50
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Стойкость при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, ч, не менее:	
— воды	48
— трансформаторного масла	24

[Техническая консультация](#)

#### Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности:	
— металл	по ГОСТ 9.402
— дерево, бетон	поверхность должна быть очищена от жира и грязи, и обеспылена

**Предварительное грунтование** металлических поверхностей грунтовками типа АУ, УР, ГФ, ФЛ, ЭП и др.

[Техническая консультация](#)



**Эмаль** тщательно перемешать, до однородного состояния, профильтровать, довести до рабочей вязкости:

— при пневматическим распылением, с	18-25
— при безвоздушным распылением, кистью или валиком, с	35-50

**Расход:**

60-90 г/м<sup>2</sup> при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм

**Упаковка:**

Бочки (100, 200 л), барабаны (50 л) и др. тара по согласованию с потребителем

По вопросам приобретения **эмали АУ-1518 «УНИВЕРСАЛ-ЛЮКС»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: