



Назначение

Эмали ЭП-1267 и ЭП-1267Э предназначены для окрашивания металлических поверхностей различных конструкций, цистерн, электрощитов и другого оборудования, эксплуатируемых в условиях умеренного, холодного и тропического климатов, при воздействии химически агрессивных сред, бензина, масел, нефтепродуктов.

Допускается для окрашивания бетона, пластмасс и стеклопластиков.

Основные свойства

Быстросохнущая эмаль ЭП-1267, наносится на металл без предварительного грунтования.

Эмаль ЭП-1267 обладает хорошими защитными свойствами в открытой промышленной атмосфере, в присутствии химически агрессивных паров и газов.

Матовая поверхность превосходно скрывает дефекты окрашиваемых изделий.

Срок эксплуатации двухслойного покрытия в условиях открытой промышленной атмосферы:

- умеренного климата — не менее 8 лет;
- холодного климата — не менее 5 лет;
- тропического климата — не менее 3 лет.

Химический состав эмали

Основа: двухкомпонентная система — суспензия пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной и перхлорвиниловой смол;

Отвердитель (поставляется в комплекте).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Цветовая гамма

Белый, светло-серый, серый, темно-серый, кремовый, синий, черный, красный, желтый и другие по картотеке RAL и образцу цвета заказчика.

Технические характеристики

- Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 39 ± 3
- Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4), с 40 — 100
- Срок годности (при смешении с отвердителем), ч, не менее 24
- Растворитель и разбавитель Р-5, Р-5А, для ЭП-1267Э — разбавитель РЭ-191
- Нанесение Пневматическое, безвоздушное, электростатическое распыление, кисть, валик
- Свойства покрытия Однородная матовая поверхность
- Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл.ед., не менее 0,5
- Адгезия, балл, не более 1
- Эластичность при изгибе, мм, не более 3
- Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1А, см 50
- Стойкость при темп. (20 ± 2) оС к статическому воздействию, ч, не менее:
 - — воды. 48
 - — бензина 24
- Гарантийный срок хранения, мес. 12

По вопросам приобретения Эмаль ЭП-1267 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру: