



ТУ 2312-054-05034239-2000

Назначение

Предназначена для защиты от коррозии подводной части корпусов ледоколов, судов ледового плавания и гидротехнических сооружений.

Свойства

Покрытие износостойкое, стойкое к морской и пресной воде, обладает низким коэффициентом трения и пониженной адгезией ко льду.

Срок службы покрытия

Не менее 2-х лет – для судов ледового плавания.

Не менее 1 года – для ледоколов.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Цвет покрытия	черный
Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля летучих веществ, %	6-12

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-437 «ПИГМА»

Толщина нестекающего мокрого слоя, мм, не менее	0,5
Время высыхания до степени 3 при 20оС, ч, не более	24
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора NaCl, ч, не менее	48
Стойкость покрытия к истиранию, мкм/ч, не более	5

Комплектность поставки

Эмаль поставляется комплектно с отвердителем в соотношении по массе: на 100 кг основы эмали – 60 кг отвердителя.

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

В судостроении — металлические поверхности очищают от продуктов коррозии дробеструйным способом до степени SA 2 1/2, в судоремонте — поверхности очищают любым механическим способом и наносят шпатлевки на эпоксидной основе.

По вопросам приобретения Эмаль ЭП-437 «ПИГМА» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов