



ТУ 2312-054-05034239-2000

Применение и свойства

Материал двухупаковочный, на основе эпоксидных смол и аминных отвердителей. Применяется эмаль ЭП-437 для защиты от коррозии подводной части ледоколов, судов ледового плавания и гидротехнических сооружений. Эмаль тиксотропная, толщина нестекающего мокрого слоя – не менее 0,5 мм. Покрытие износостойкое, стойкое к морской и пресной воде. Срок службы однослойного покрытия для ледоколов — не менее 1 года, для судов ледового плавания — не менее 2-х лет.

Характеристики

- Внешний вид покрытия — однородное полуматовое, полуглянцевое.
- Цвет — черный.
- Время высыхания до ст. 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ — не более 24 часов.
- Доля нелетучих веществ по массе — 88-94%, масс.
- Теоретический расход на один слой — $630-700 \text{ г/м}^2$.
- Рекомендуемая толщина одного слоя — 450-500 мкм.
- Рекомендуемое количество слоев — 1-2.

Разбавитель

Смесь толуола с ацетоном в соотношении 2:1 в количестве не более 10% от массы эмали.

Жизнеспособность

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-437

При температуре от 10°С до 35°С от 2 до 8 часов (соответственно).

Срок хранения

В невскрытой заводской упаковке 12 месяца со дня изготовления.

По вопросам приобретения эмали ЭП-437 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов