ТУ 2312-209-56271024-2004

Назначение

Предназначена для защиты от коррозии подводной части корпусов судов, стальных контейнеров и бетонных полов производственных помещений.

Свойства

Покрытие стойкое к морской и пресной воде, износостойкое.

Срок службы покрытия

Не менее 4 лет.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет покрытия	темно-коричневый, розовый.
Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ основы, %	64-76

Условная вязкость основы по ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при 20оС, с	20-50
Толщина нестекающего мокрого слоя для эмали темно-коричневого цвета,мм, не менее	0,3
Время высыхания до степени 3 при 20оС, ч, не более	20
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность пленки при ударе, см, не менее	40
Адгезия покрытия, баллы, не более	1

Комплектность поставки

Эмаль поставляется комплектно с отвердителем в соотношении по массе: на 100 кг основы – 7 кг отвердителя АФ-2.

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности
Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии, обезжиривают и грунтуют.

По вопросам приобретения Эмаль ЭП-438 С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: