



Эмаль ЭП-439 С

ТУ 2312-123-05034239-99

Назначение

Предназначена для защиты от коррозии надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания, морских буровых установок и плавсредств, а также металлоконструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и подвергающихся периодическому воздействию воды.

Свойства

Покрытие атмосферостойкое, стойкое к влажной атмосфере, пресной, морской воде, масло-бензостойкое, обладает пониженной горючестью. Эмаль — тиксотропная. Диапазон предельных температур эксплуатации покрытия — от минус 60оС до 40оС.

Срок службы покрытия

Не менее 3 лет.

Техническая консультация

Технические характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-439 С

Цвет	белый, светло-серый, зеленый, желтый, коричневый, красно-коричневый, черный, другие цвета по согласованию с потребителем
покрытие	полуглянцевое
Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ основы, %, не более	71 -77
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при 20оС, с, не менее	55
Толщина не стекающего мокрого слоя, мм, не менее	0,3
Время высыхания до степени 3 при 20 °С, ч, не более	24
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Твердость пленки, усл. ед., не менее	0,7
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию	
-3% раствора NaCl при 20 °С, ч, не менее	48

Комплектность поставки

Эмаль поставляется комплектно с отвердителем в соотношении по массе: на 100 кг основы — 14 кг отвердителя ДТБ-2.

Рекомендации по применению

Требования к поверхности.

Поверхность металла очищают от продуктов коррозии, обезжиривают и грунтуют.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-439 С

По вопросам приобретения Эмаль ЭП-439 С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов