



Эмаль ЭП-5183 светло-серая

Область применения:

Эмаль ЭП-255 предназначена для окраски различных металлических и неметаллических поверхностей

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Эмаль ЭП-255 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы в смеси органических растворителей. Эмаль ЭП-255 выпускается белого и зеленого цветов. Внешний вид покрытия после высыхания должен быть глянцевым, однородным, без пятен и посторонних включений, допускается незначительная шагрень.

Технические характеристики

- время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, не более 6 ч;
- эластичность покрытия при изгибе, не более 1 мм; — адгезия покрытия, не более 1 балла;
- стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию воды, минерального масла и бензина, не менее 24 часов;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-5183 светло-серая

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 6-10-1884-83	Эмаль ЭП-5183 светло-серая
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 6-10-1884-83	Изменение № 1 к ТУ 6-10-1884-83
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 6-10-1884-83	Изменение № 2 к ТУ 6-10-1884-83
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 6-10-1884-83	Изменение № 3 к ТУ 6-10-1884-83

По вопросам приобретения эмали ЭП-5183 светло-серая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов