



Эмаль ЭП-5236 различных цветов

Область применения:

Эмаль ЭП-5236 различных цветов предназначена для защиты металлических деталей от эрозионно-коррозионных поражений

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

- Эмаль ЭП-5236 выпускается черного, серого, белого, синего, красного, желтого и табачного цветов;
- Эмаль ЭП-5236 представляет собой трехкомпонентную систему, смешиваемую перед применением;
- Жизнеспособность эмали ЭП-5236 при температуре (20 ± 2) °С не менее 8 часов;

Технические характеристики

- время высыхания до степени 3 при температуре (80 ± 2) °С не более 3 ч;
- твердость покрытия по маятниковому прибору не менее 0,8 условных ед.;
- эластичность покрытия при изгибе не более 1 мм;
- прочность покрытия при ударе на приборе У-1 не менее 50 см;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-5236 различных цветов

Техническая консультация

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87	Эмаль ЭП-5236 различных цветов
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87	Изменение № 1 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87	Изменение № 2 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87	Изменение № 3 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87	Изменение № 4 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87
Технические условия (ТУ)	Изменение № 5 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87	Изменение № 5 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87
Технические условия (ТУ)	Изменение № 6 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87	Изменение № 6 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87
Технические условия (ТУ)	Изменение № 7 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87	Изменение № 7 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87
Технические условия (ТУ)	Изменение № 8 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87	Изменение № 8 к ТУ 6-10-11-ВИАМ-91-87

По вопросам приобретения эмали ЭП-5236 различных цветов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов