



ТУ 2312-025-05758799-97

Применение и свойства

Эмаль ЭП-9111 используют для окраски обмоток электрических машин, электрооборудования в силовых цепях локомотивов и электропоездов. Данная эпоксидная эмаль выпускается различных цветов и наносится методом распыления, обливом или кистью, при необходимости краску разбавляют ксилолом или сольвентом. Материал одноупаковочный.

Характеристики ЭП-9111

- Цвет — различный;
- Время высыхания до ст. 3 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ — 4 часа;
- Массовая доля нелетучих веществ — 55-65%;
- Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ — 120-160 с;
- Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 15-35 $^\circ\text{C}$ — не менее $1 \cdot 10^{12} \text{ Ом} \cdot \text{м}$;
- Электрическая прочность — не менее 10 МВ/м;
- Термоэластичность покрытия при температуре 150 $^\circ\text{C}$ — не менее 5 часов;
- Маслостойкость при температуре 150 $^\circ\text{C}$ не менее 98 Н.

Разбавитель

Эмаль ЭП-9111 разбавляют ксилолом или сольвентом.

Нанесение

Поверхность перед нанесением очистить от грязи и пыли. Эмаль тщательно перемешать до однородной массы, при необходимости разбавить вышеуказанным разбавителем до рабочей вязкости. Наносится методом распыления, обливом или кистью.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-9111

Срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения Эмаль ЭП-9111 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов