



Эмаль ЭПОБЕН (Б-ЭП-610), эмаль (Б-ЭП-433)

Эмаль ЭПОБЕН (Б-ЭП-610)

ТУ 2312-001-73351552-2004

Техническая консультация

Описание	Для противокоррозионной защиты емкостей под хранение нефтепродуктов.
Тип	Эпоксидная эмаль, не содержащая растворитель.
Свойства	Устойчивость к воздействию автомобильных и авиационных бензинов, дизельного топлива, керосина, мазута, автомобильных и авиационных смазочных масел, сырой нефти, морской и пресной воды. Система покрытия ЭПОБЕН не влияет на кондицию топлива, масел и других продуктов, контактирующих с ней.
Используется	Для противокоррозионной защиты емкостей под хранение нефтепродуктов.
Количество упаковок	Двухупаковочная.
Цвет	Коричневый.
Глянец	Покрытие полуглянцевое.
Нанесение	Кистью, установками безвоздушного распыления.
Жизнеспособность, при (20±2)°C	не менее 30 мин.
Расход	300-500 г/кв.м.
Количество слоев	1-2.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭПОБЕН (Б-ЭП-610), эмаль (Б-ЭП-433)

Межслойная сушка	При (20±2)°С — 24 часа.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	При нанесении кистью - 150 мкм; УБР — 200 мкм.
Растворитель	Смесь этилового спирта и ацетона в соотношении 1:1 (не более 5% по массе). При нанесении на бетон допускается разбавление на 50%.
Содержание сухих веществ, %	не менее 95.
Плотность	1,2 — 1,4 г/мл
Время высыхания	До ст.3 при (20±2)°С — 24 часа.
Рекомендации к применению	Температура нанесения от +15°С до +35°С, относительная влажность воздуха не более 80%.
Хранение	Полуфабрикат эмали - 12 месяцев, отвердитель — 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°С.

Эмаль (Б-ЭП-433)

ТУ 301-10-0-253-87

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭПОБЕН (Б-ЭП-610), эмаль (Б-ЭП-433)

Описание	Противокоррозионная защита металлических поверхностей в замкнутых трудноventилируемых судовых емкостях, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской и пресной воды.
Тип	Эпоксидная эмаль, не содержащая растворитель.
Используется	Для противокоррозионной защиты металлических поверхностей замкнутых в трудноventилируемых судовых емкостях, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской и пресной воды, дизельному топливу марки Л-05.
Количество упаковок	Двухупаковочная.
Цвет	Коричневый.
Глянец	Покрытие полуглянцевое.
Нанесение	Кистью, установками безвоздушного распыления.
Жизнеспособность, при (20±2)°C	не менее 30 мин.
Расход	350-500 г/м ² .
Количество слоев	1-2.
Межслойная сушка	При (20±2)°C — 24 часа.
Толщина 1-ого мокрого слоя	500 мкм.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	160 -200 мкм.
Толщина покрытия	не менее 400 мкм.
Растворитель	Смесь этилового спирта и ацетона в соотношении 1:1 (не более 8% по массе).
Содержание сухих веществ, %	не менее 97%.
Время высыхания	до ст. 3 при (20±2)°C — 24 часа.
Рекомендации к применению	Температура нанесения от +10 до + 35°C, относительная влажность воздуха не более 80%.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭПОБЕН (Б-ЭП-610), эмаль (Б-ЭП-433)

Хранение	Полуфабрикат эмали - 12 месяцев, отвердитель — 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°С.
----------	---

По вопросам приобретения эмали ЭПОБЕН (Б-ЭП-610), эмали (Б-ЭП-433) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов