



Состав:

Фторопластовая эмаль ФП-5246 содержит толуол, с массовой долей 26,8%, бутилацетат – 20,1%, этилацетат – 20,1%, сухой остаток красящих пигментов и различных добавок до 24%. Время высыхания нанесенного слоя до степени 3 составляет около 60 минут (при температуре порядка +20°C). Также допускается «горячая» сушка, которая повышает адгезию к металлическим поверхностям, при +120°C.

Применение:

Эмаль ФП-5246 отлично подходит для окраски внутренних поверхностей оптических приборов, которые используются в условиях умеренного и тропического климата. После высыхания образуется однородная и гладкая пленка, без наличия посторонних включений. Максимальные защитные свойства достигаются при нанесении от 3 до 6 слоев (общей толщиной 35-45 мкм). Соблюдая указанные рекомендации, можно получить высокопрочное покрытие, которое прослужит порядка 10 лет.

Условия хранения и транспортировки:

При сохранении герметичности заводской упаковки составляет 12 месяцев с даты изготовления. Не допускается оставлять емкости с эмалью под прямыми солнечными лучами. Перевозить эмаль необходимо в закрытом транспорте, предварительно хорошо закрепив.

По вопросам приобретения Эмаль ФП-5246 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ФП-5246

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов