



Область применения ЭП-5287

Эпоксидная эмаль ЭП-5287 защищает металл от коррозии, а также придает защитный слой поверхностям, изготовленных из стали, чугуна, алюминиевых и титановых сплавов.

Свойства эмали ЭП-5287

Поверхность, покрытая эмалью ЭП-5287, высыхает за 3 ч при температуре 20°C.

Расход на один слой 235-325 г/м². Рекомендуется наносить эмаль ЭП-5287 толщиной не более 50-70 мкм. Адгезия образуемой пленки, образуемой после высыхания эмали, не превышает 1 балла. Однако наносить второй слой следует только после полного высыхания первого. Доля нелетучих веществ в составе эмали около 40-45%.

Применяется как холодная, так и горячая сушка лакокрасочного покрытия.

Эмаль ЭП-5287 технические характеристики:

- Цвет пленки эмали Серый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
- Внешний вид пленки Матовая. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без посторонних включений. Допускается незначительная шагрень
- Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C: не менее 20-60 секунд;
- Массовая доля нелетучих веществ в полуфабрикате эмали: 60±3 %;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ФП-5287

- Степень перетира полуфабриката эмали не более 40 мкм;
- Время высыхания пленки до степени 3, при температуре 20°C не более 24 часов; при температуре 60°C — не более 1 часа;
- Адгезия пленки не более 1 балла;
- Твердость, усл.ед., не менее, по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) не менее 0,3 относительных единиц;
- Прочность пленки при ударе по прибору У-1 не менее 50 см;
- Эластичность пленки при изгибе не более 3 мм;
- Блеск по блескомеру 4-19 %;
- Стойкость покрытия при температуре 20°C: к статическому воздействию воды, бензина, раствора хлористого натрия с массовой долей 3%, индустриального масла не менее 72 ч.;
- Жизнеспособность готовой эмали при температуре (20±2)C° не менее 7 часов.

По вопросам приобретения Эмаль ФП-5287 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов