



Особенности

для защитно-декоративного окрашивания изделий машиностроения, наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, гидротехнических сооружений, мостов и металлоконструкций различного назначения, подвергающихся воздействию атмосферы и агрессивных жидких и парогазовых сред;

выпускается следующих марок:

Марка А – атмосферостойкая, водо- и солестойкая, стойкая в растворах щелочей и неорганических кислот, может выпускаться зимний вариант с температурой нанесения от минус 5⁰С и выше.

Марка Б – атмосферостойкая, водо- и солестойкая, стойкая в растворах щелочей, неорганических кислот и ароматических углеводородов.

Технические характеристики

Время высыхания до степени 3 при (20±2) °С: не более 2 часов

Расход на слой: 130-160 г/м² в зависимости от способа нанесения.

Рекомендуемое количество слоев: 2-3

Толщина одного слоя: 25-35 мкм.

Гарантийный срок хранения: основы 12 мес, отвердителя 6 мес

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль Гамма УР-11

По вопросам приобретения Эмаль Гамма УР-11 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов