



Эмаль холодного отверждения марки ЭВР-2

Область применения:

Тугоплавкая эмаль холодного отверждения для ремонта серийного покрытия ЭВК-103 на деталях из жаропрочных никелевых, высокохромистых сплавов с рабочей температурой до 1000 °С.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Тугоплавкая эмаль холодного отверждения для ремонта серийного покрытия ЭВК-103 на деталях из жаропрочных никелевых, высокохромистых сплавов с рабочей температурой до 1000 °С. Представляет собой гетерогенную систему, содержащую пленкообразующий компонент и модифицирующие наполнители. Применение ремонтной эмали холодного отверждения на моторостроительных предприятиях отрасли позволит снизить энергоемкость и трудоемкость операции ремонта покрытия в условиях производства в 3-5 раз.

Технические характеристики

- Рабочая температура, °С — до 1000;
- Термостойкость по режиму 1000↔20 °С, количество циклов — 70;
- Температуροустойчивость, ч, — не менее 7 0;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль холодного отверждения марки ЭВР-2

- Прочность сцепления, баллы — не более 2 ;
- Режим формирования — пр 15-25 °С в течени 2 ч;
- Толщина по ТПН, мкм — не более 5 0;
- Вязкость эмали, с — 1 3-15;

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-13 -704-2003	Сухой шликер эмали ЭВК-103

По вопросам приобретения Эмаль холодного отверждения марки ЭВР-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов