



Эмаль холодного отверждения марки ВЭС-86Р

Область применения:

Оперативное восстановление работоспособности широкой номенклатуры деталей из коррозионностойких сталей типа 12Х18Н10Т, эмалированных серийным покрытием ЭВ-86.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Тугоплавкая эмаль холодного отверждения для ремонта серийного покрытия типа ЭВ-86 на деталях из коррозионностойких сталей типа 12Х18Н10Т с рабочей температурой до 600 °С. Представляет собой гетерогенную систему, содержащую пленкообразующий компонент и модифицирующие наполнители. Применение ремонтной эмали холодного отверждения на моторостроительных предприятиях отрасли позволит снизить энергоемкость и трудоемкость операции ремонта покрытия в условиях производства в 3-5 раз.

Технические характеристики

- Рабочая температура, °С — до 600;
- Термостойкость по режиму 600↔20 °С, количество циклов — 70;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль холодного отверждения марки ВЭС-86Р

- Температуроустойчивость, ч, — не менее 7 0;
- Прочность сцепления, баллы — не более 2 ;
- Режим формирования — при 5 °С в течение 30 ч;
- Толщина по ТПН, мкм — не более 5 0;
- Вязкость эмали, с — 13 — 15;

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-13-755-2003	Фритта № 86 для стеклоэмали ЭВ-86, ЭВ-86-1

По вопросам приобретения Эмаль холодного отверждения марки ВЭС-86Р и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов