



Материал одноупаковочный. Применяется эмаль ХП-5237 в качестве антистатика для окраски изделий из резины, стеклопластика и т.п.

### **Характеристики**

- Цвет — черный;
- Внешний вид пленки — матовая, однородная ;
- Время высыхания до ст. 3 при температуре (20+2)°С — не более 1 часа;
- Эластичность пленки при изгибе — 1мм;
- Адгезия — не более 1 балла;
- Расход при однослойном нанесении — 150-200 г/м<sup>2</sup>;
- Рекомендуемое количество слоев — 2-3;
- Удельное объемное электрическое сопротивление — не более 100 Ом×см.

### **Разбавитель**

В качестве разбавителя используют толуол.

### **Нанесение**

Перед нанесением ХП-5237 поверхность следует очистить от грязи и пыли. Эмаль ХП-5237 тщательно перемешать до однородной массы, при необходимости разбавить вышеуказанным разбавителем.

Наносится пневматическим распылением.

### **Срок хранения**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХП-5237

Срок хранения ХП-5237 в невскрытой заводской — упаковке 3 месяца со дня изготовления.

По вопросам приобретения Эмаль ХП-5237 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов