



Эмаль ХС-510

ТУ 2313-114-05034239-98

Назначение

Предназначена для окраски надстроек и надводного борта судов неограниченного района плавания по загрунтованным стальным, алюминиевым, а также деревянным поверхностям.

Срок службы покрытия

Не менее 2 лет.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет и внешний вид покрытия	белый, черный, серый, покрытие полуматовое
Массовая доля нелетучих веществ, %	28-36 (в зависимости от цвета)
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С, с	30-110 (в зависимости от цвета)
Время высыхания до степени 3 при 20°С, ч, не более	2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Коэффициент яркости покрытия черного цвета %, не выше	1,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХС-510

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии, обезжиривают и грунтуют, деревянные поверхности шлифуют, непрочные покрытия удаляют.

По вопросам приобретения Эмаль ХС-510 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов