



ТУ 2313-144-46953478-2001

### **Назначение**

Предназначена для защиты от коррозии металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред кислотного характера, а также для защиты от коррозии внутренних поверхностей грузовых танков и топливных цистерн, эксплуатирующихся в условиях воздействия нефтепродуктов (кроме бензола и толуола).

### **Свойства**

Покрытие масло-бензостойкое, стойкое к морской воде, воздействию агрессивных газов ( $SO_2, CO_2, NO_2, NH_3$ ) и других химических реагентов, имеющих температуру не выше  $60^{\circ}C$ .

### **Срок службы покрытия**

Не менее 3 лет.

### [Техническая консультация](#)



### Технические характеристики

Цвет и внешний вид покрытия	серебристый, покрытие полуматовое
Количество упаковок	трехупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ, %	33-37
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С, с	70-110
Время высыхания до степени 3 при 20°С, ч, не более	2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность пленки при ударе, см, не менее	45
Адгезия пленки, баллы, не более	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при 20°С, ч, не менее	72

### Комплектность поставки

Полуфабрикатный лак поставляется комплектно с алюминиевой пудрой и отвердителем в соотношении по массе: на 100 кг полуфабрикатного лака - 10 кг алюминиевой пудры и 16,5кг отвердителя ДГУ или 9,0кг отвердителя десмодюра.

### Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии, обезжиривают и грунтуют.

По вопросам приобретения Эмаль ХС-717 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХС-717

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов