



ТУ 6-10-708-74

Предназначена для применения в судостроении и судоремонте с целью защиты от коррозии металлических поверхностей надводных конструкций, ПВЛ (пояса переменной ватерлинии) и подводной части судов

Внешний вид ХС-720

Представляет собой материал на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом

Выпускается в красно-коричневом и серебристом цвете.

Обладает высокими антикоррозийными свойствами и обеспечивает надежную защиту металла от воздействия воды.

Применяется в комплексном покрытии с грунтовками ВЛ-02 , ВЛ-023 , ЭП-0263С.

Способ применения ХС-720

Для подготовки ХС-720С (серебристой) основу необходимо смешать с алюминиевой пудрой в соотношении 92:8 массовых частей соответственно. Если требуется, эмаль перед применением разбавить растворителем Р-4, ксилолом или сольвентом в количестве не более 10% от массы эмали.

Жизнеспособность готовой массы – не более 3 суток. Нанести на подготовленную поверхность при температуре воздуха от -100С до + 300С и влажности воздуха не выше 80%. Нанесение производится пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком. Рекомендуемое количество слоев – 2-4. Расход на однослойное покрытие в зависимости от способа нанесения – 120-180 г/м2. Высыхание происходит за 1 час при температуре 20 градусов. В результате образуется однородная, матовая или полуматовая пленка. Допускается хранение эмали при температуре от -25 до +25 градусов.

По вопросам приобретения Эмаль ХС-720 антикоррозионная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХС-720 антикоррозионная

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов