



ТУ 2313-205-56271024-2004

Назначение

Предназначена для окраски подготовленных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций.

Свойства

2-х слойное покрытие - не менее 3 лет, 3-х слойное покрытие - не менее 6 лет в условиях умеренного климата.

Технические характеристики

- Цвет эмали - красный, оранжевый, лимонно-желтый, темно-кремовый, серо-зеленый, серо-синий, синий, темно-коричневый, серо-коричневый, защитный, темно-серый, серый, черный. Розово-бежевый, фишашковый, белый, серебристый, темно-зеленый, светло-серый.
- Количество упаковок - одноупаковочная
- Массовая доля нелетучих веществ, % - 14-31
- Условная вязкость по ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, при 20 оС, с - 16-48
- Время высыхания до степени 3, не более, при 20оС, ч - 1,5
- Эластичность пленки при изгибе, мм, не более - 1

Комплектность поставки

Бочка 50 кг

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рекомендации по применению

Требования к поверхности

Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии и обезжиривают.

По вопросам приобретения Эмаль ХВ-16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов