



Фасадная эмаль ХВ-161 применяется для окраски бетонных и кирпичных поверхностей, которые были предварительно оштукатуренны. Краска ХВ-161 представляет из себя суспензию пигментов и наполнителей в 10 % перхлорвиниловом лаке. Обычная практика использования эмалей ХВ-161 — это покраска фасадов зданий и архитектурных сооружений, которые были предварительно оштукатуренны.

Материал обладает очень высокими декоративными свойствами, водостойкостью, атмосферостойкостью, маслбензостойкостью и стойкостью к истиранию. При этом срок службы двухслойного покрытия ХВ-161 в условиях умеренного климата составляет не менее 4-х лет!

### **Характеристики краски ХВ-161**

- Цвет — различный;
- Время высыхания до ст. 3 при температуре  $(20\pm 2)^\circ\text{C}$  — не более 4 ч;
- Расход эмали при однослойном покрытии — не более  $250 \text{ г/м}^2$ ;
- Рекомендуемое количество слоев — 1-2.

### **Нанесение**

Поверхность очищают от грязи и пыли, старого плохо держащего покрытия. Не допускается нанесение эмали на поверхности, окрашенные ранее силикатными, известковыми, акриловыми, кремнийорганическими материалами без их предварительной очистки. При необходимости предварительно окрашиваемую поверхность грунтуют слоем лака ХВ-148 и выравнивают шпатлевкой ХВ-0018. Перед нанесением эмаль тщательно перемешать до однородной массы, при необходимости разбавить растворителем Р-4 или сольвентом до рабочей вязкости. Эмаль ХВ-161 наносится при температуре от минус  $20^\circ\text{C}$  до  $40^\circ\text{C}$  методом пневматического распыления, кистью или валиком. После высыхания слоя эмали в течение 2 часов при температуре  $20^\circ\text{C}$  наносят последующие слои.

### **Срок хранения**

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХВ-161

По вопросам приобретения Эмаль ХВ-161 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов