



ТУ 2313-017-05034239-93

### Назначение

Предназначена для защиты от обрастания подводной части корпусов судов неограниченного района плавания.

### Свойства

Не содержит экологически опасных компонентов. Эмаль тиксотропная.

### Срок службы покрытия

Не менее 2 лет.

### [Техническая консультация](#)

### Технические характеристики

Цвет покрытия	коричневый
Массовая доля нелетучих веществ, %	75-80
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20 °С, с	45-90



Эмаль ХВ-5286 С противобрастающая

Предельная толщина нестекающего мокрого слоя, мм, не менее	0,5
Время высыхания до степени 3 при 20 °С, ч, не более	8
Адгезия пленки, баллы, не более	2
Скорость выщелачивания меди, мкг/см <sup>2</sup> в сутки	40-60

### Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Металлические поверхности, окрашенные противокоррозионными эмалями любого типа, должны быть сухими и чистыми.

По вопросам приобретения Эмаль ХВ-5286 С противобрастающая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов