



Тип материала

Эмаль ХВ-714 выпускается на основе перхлорвиниловой смолы с добавлением пластификатора.

Область применения

Предназначена для получения химических стойкого покрытия, эксплуатируемого в атмосферных условиях различных климатических районов и внутри помещений.

ХВ-714 предназначена для окраски загрунтованных грунтовками АК-070 или ВЛ-02 металлических поверхностей.

Свойства

Эмали выпускаются цветом: черная, красная, серебристая.

Эмаль ХВ-714 серебристая — двухкомпонентная: полуфабрикат эмали и алюминиевая пудра ПАП-1 или ПАП-2.

После высыхания пленка эмали должна быть матовой, однородной, гладкой, без посторонних включений.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной растворителем.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нанесение покрытия

Перед применением эмаль тщательно размешать.

Добавить на 100 м.ч. полуфабриката эмали ХВ-714 серебристой 2 м.ч. алюминиевой пудры ПАП-1 или ПАП-2.

Приготовленная эмаль должна быть использована в течение 24 часов с момента смешения.

Разбавлять ХВ-714 до рабочей вязкости 14-16 с. по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) нужно растворителем Р-4.

Эмаль наносят методом пневматического распыления.

Сушка при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ — 24 часа.

Расход — 100-150 г/м² в зависимости от цвета.



Эмаль ХВ-714

Меры предосторожности

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Беречь от огня!

По вопросам приобретения Эмаль ХВ-714 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов