



Эмаль КО-811 (различные цвета)

Состав:

Эмаль КО-811 – субстанция однородной массы, образующая великолепное ровное покрытие. Входящие в состав краски ускорители высыхания сокращают временной отрезок сушки до 2 часов и предотвращают липкость.

Данная эмаль **используется** для защиты от ржавчины стальных, алюминиевых и титановых поверхностей, которые подвергаются воздействию высоких температур.

Уникальные компоненты, которые входят в состав лакокраски, наделяют ее отличными показателями влагостойкости, повышенным сопротивлением атмосферным явлениям.

Использование:

Работать с данной эмалью можно при температурах **от -25 до + 35 градусов С.**

При необходимости достижения однородного состояния и умеренной вязкости **разбавляют специальными растворителями.**

Основной **вид нанесения** – использование краскопульта (пневматического или безвоздушного).

Покраска:

Приступать к покраске следует не ранее, чем **через сутки** в закрытых помещениях, и не позднее 7 часов на открытом воздухе, как произведена предварительная подготовка поверхности.

Расстояние от сопла до окрашиваемой конструкции должно быть в пределах 250 мм в зависимости от давления атмосферного воздуха пульверизатора. Рекомендуются окрашивать металлические конструкции в два слоя, бетонные – в 3, заранее произведя окраску стыков и швов.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль КО-811 (различные цвета)

Технические характеристики:

Массовая доля нелетучих веществ	30-55 %
Твердость пленки эмали ко-811 по маятниковому прибору М-3	не менее 0,5.
Эластичность пленки эмали при изгибе	не более 3 мм.
Время высыхания до степени 3	при температуре 20°C для КО-811К не более 2 ч, до степени 5: для КО-811 при температуре 200°C не более 2ч.; для КО-811К при температуре 150°C не более 2ч.
Рекомендуемое количество слоев:	2-3
Межслойная сушка:	при температуре 20°C - 2 часа.

Меры предосторожности:

Следует **избегать** работ вблизи открытого огня, обязательно пользоваться средствами защиты рук и дыхательных путей. При случайном попадании эмали на кожу незамедлительно промыть теплым мыльным раствором, при проглатывании обратиться в специализированные лечебные учреждения.

- **Материал взрывопожароопасен!**
- ко-811 вреден при вдыхании и проглатывании.
- Не работать вблизи открытых источников огня.
- При попадании материала на кожу промыть кожу теплой водой с мылом.
- **Беречь от детей.**

Хранение:

Данную продукцию следует хранить в **закрытых** помещениях, подальше от нагревательных приборов и солнечных лучей в герметично упакованной таре.

Упаковка и срок службы:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль КО-811 (различные цвета)

Эмаль КО-811 расфасована как в жестяных банках от 2,5 л, так и металлических бочках по 200 литров. Гарантийный срок службы при правильном хранении и транспортировке составляет **12 месяцев** со дня изготовления.

Гарантия качества:

Данный материал имеет обязательную сертификацию с указанием технических показателей с нормативными требованиями ГОСТ, при этом сопровождается паспортом качества и всеми необходимыми заключениями.

По вопросам приобретения **Эмаль КО-811 (различные цвета)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов